222 LANKOFUGEANT

MORTIER MINCE D'IMPERMEABILISATION

APPLICATION DIRECTE SUR PARPAINGS

I M P E R M E A B I L I S A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **Application directe sur parpaings**
- **Intérieur/extérieur**
- **Existe en gris et en blanc**
- **Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S.) Contact à l'eau potable**
- **Excellente adhérence sur béton après immersion**
- **Résiste à la pression/contre-pression (PV CEBTP)**

PROPRIETES

Mortier hydraulique hydrofugé, à base de ciments spéciaux, de charges minérales, et d'adjuvants.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre :

- Sous-sols de pavillons
- Murs de caves
- Fondations d'immeubles
- Parkings
- Bassins
- Réservoirs
- Silos

Les ouvrages seront conformes aux textes les régissant.

CARACTERISTIQUES

- **Couleurs** : gris ou blanc
- **Densité produit durci** : 1,5
- **Granulométrie** : 0 - 0,5 mm
- **D.P.U.** : environ 30 minutes à 20°C
- **pH mortier** : 12

Adhérence (MPa) à 28 jours après immersion*
en épaisseur 2 mm

Support	Béton
Résistance	1,5

Résistance (MPa)*

	MPa	Colonne d'eau
à la pression	2	200 m
à la contre-pression	1	100 m

* Valeurs mesurées en laboratoire et données à titre indicatif.

PAREXLANKO

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dégraissé, dépoussiéré, les parties friables éliminées.
- Ragréer les nids de cailloux, les zones de bullage, boucher les fissures et les joints creux.
- Réaliser des gorges aux angles rentrants (jonction sol/mur, mur/mur, mur/radier).
- Mouiller abondamment le support, de préférence quelques heures avant le traitement.

Préparation du produit

- Mélanger 25 kg de produit avec 6,5 litres d'eau potable (respecter le dosage d'eau).
- Malaxer mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène.
- Sur béton banché ou sur support lisse, gâcher à l'aide du mélange suivant : 1,5 ℓ de **751 LANKOLATEX** + 5 ℓ d'eau pour 25 kg de **222 LANKOFUGEANT**.
- Laisser reposer le mélange 5 minutes environ, avant application.
- D.P.U. : 30 minutes environ à 20°C.

Application du produit

- Application en 2 couches croisées minimum, à la brosse mi-dure, au balai coco ou à la lisseuse.
- Avant l'application de la 2ème couche, il doit s'écouler une durée de 8 à 24 heures.
- Réhumidifier la 1ère couche avant l'application de la 2ème.
- Pour les travaux de soubassement, possibilité de colorer avec **333 NOIR DE VOIRIE**.
- Nettoyage des outils à l'eau aussitôt après emploi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation entre + 5°C et + 30°C.
- Eviter une application extérieure en plein soleil, ou sur support surchauffé.
- Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier.
- L'utilisation directe sur parpaings est réservée aux murs de 2ème et 3ème catégories (garages, chaufferies, caves...).
- Epaisseur minimale de l'enduit après séchage : 2 mm.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

3 kg/m² pour 2 couches.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 kg.
- Sac de 25 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- A.C.S. N°99 MAT-PA077.
- P.V. CEBTP "pression/contre-pression".
- P.V. CEBTP "perméabilité aux liquides".

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques

écofil
0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com