



LES "PLUS" PRODUIT

- Epaisseur 2 à 50 mm par passe
- **NF** Marque NF "Produits de réparation"
- Thixotrope
- Haute adhérence sur béton lisse
- Forte compacité
- Résistances mécaniques initiales et finales très élevées
- Excellente tenue à l'eau de mer et aux eaux sulfatées

PROPRIETES

Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa porosité très fermée retarde considérablement la progression de la carbonatation.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation des surfaces de béton, épaufrures, nids d'abeille, nez de marches, pièces préfabriquées
- Restructuration des bétons : balcons, terrasses, dallages, formes de pentes, chapes minces
- Renforcement de structures affaiblies telles que balcons, acrotères, corniches
- Réparation en piscines et bassins privatifs
- Traitement des fissures passives
- Traitement des gorges et des cueillies en travaux d'imperméabilisation

CARACTERISTIQUES

- Constituants actifs à base de liants hydrauliques, de fibres synthétiques, sans chlorure
- Poudre grise prête à mouiller
- Granulométrie : 0 - 0,8 mm
- Densité produit durci : 2
- Affaissement au 1/2 cône d'ABRAMS : 1 à 4 cm
- pH mortier : 12,5
- Module d'élasticité dynamique : 25 GPa
- D.P.U. : 30 min environ à 20°C

Temps de prise à + 20°C*

| | |
|----------------|-----|
| Début de prise | 3 h |
| Fin de prise | 4 h |

* Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Résistances mécaniques (MPa)*

| Echéances | 2 jours | 7 jours | 28 jours |
|------------------|---------|---------|----------|
| Traction/Flexion | 4 | 6 | 7,5 |
| Compression | 15 | 25 | 40 |

* Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 90 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Adhérence à 28 jours

| Adhérence par traction selon normes : | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| P 18-858 Adhérence par traction sur dalle rugueuse | > 2 MPa |
| P 18-858 Adhérence par traction sur dalle sablée | 2,5 MPa |
| P 18-859 Adhérence par traction sur dalle rugueuse après cycles thermiques | > 2 MPa |

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Eliminer le béton détérioré et la laitance par repiquage à la pointerolle, au burin, au rabot à béton, pour obtenir une surface saine et rugueuse.
- Dégager les armatures corrodées pour permettre la mise en place du produit à l'arrière des aciers de façon à bien les enrober.
- Le pourtour de la surface à réparer doit comporter des arêtes franches.
- Le support devra être débarrassé de toutes traces de graisse, d'huile.
- Brosser, gratter ou même sabler les aciers corrodés pour éliminer la rouille non adhérente.
- Dépoussiérer l'ensemble des surfaces à réparer.
- Saturer d'eau le support par un arrosage abondant avant l'application.
- Passivation obligatoire quelle que soit l'épaisseur par application :
 - d'une barbotine constituée de **730 LANKOREP FIN** gâché avec la résine **751 LANKOLATEX**
 - ou du **760 LANKOPASSIV**,
 - ou du **761 LANKOSTEEL**.

Préparation du mortier

- Le mortier s'obtient en gâchant **730 LANKOREP FIN** avec de l'eau potable.
- Le mélange se fait manuellement dans une auge à la truelle, dans une bétonnière, ou au malaxeur électrique.
- Le malaxage doit être maintenu pendant un temps minimum de 3 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène.
- D.P.U. : 30 minutes environ à + 20°C.
- Rajout d'eau interdit en cours d'application.

Application du mortier

- Appliquer **730 LANKOREP FIN** à la truelle en le serrant fortement pour réaliser l'accrochage.
- Charger ensuite en épaisseur.
- Talocher ou lisser la surface réparée.
- Pour de grandes surfaces, il est possible d'appliquer le mortier par projection mécanique (voie sèche ou voie humide).

Dosage/Rendement

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Quantité | 5 kg | 25 kg |
| Eau | 0,85 ℓ | 4,25 ℓ |
| Volume en place | 2,6 ℓ | 13 ℓ |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
- Support sain, cohésif, résistant, débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier.
- Support saturé d'eau avant application.
- En cas d'application supérieure à 30 mm sur support lisse, incorporer une armature de renfort conforme aux dispositions du DTU 26.1.
- Après finition, protéger le mortier de la dessiccation par application du **742 LANKOCURING** ou par humidification de la surface en prenant soin de ne pas délayer.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



CONSOMMATION

2 kg/m²/mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg longue conservation.
- Sac de 5 kg.


CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Produit admis à la norme P 18-840 "Réparation" classe 2. 
- AFAQ AFNOR CERTIFICATION
11, av. Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex
- P.V. CEBTP : Adhère sur dalle sablée.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques


0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com